




WOOD FACADE

Alpina värv puitfassaadidele

Tootekirjeldus

Erakordselt suurt kasutuskoormust taluv ning hästi nakkuv dispersioonvärv puitfassaadide ning teiste puitdetailide ilmastiku- ning niiskuskindlaks viimistlemiseks (ei kooru) välistöödel. Värv rõhutab puidu loomuliku struktuuri, kuna värvikiht on õhukesekihiline ning aktiivselt hingav. Toote kasutamisel saavutatakse suurepärase värvitoonikindlus ning väga hea kaitse vetikate ja seentega saastumise vastu.



ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

Baas 1: 2,5; 10 l

Baas 3: 2,35; 9,4 l (pärast toonimist 2,5; 10,0 l)

Toote eelised

- Väga hea kaitse vetikate ja seente vastu
- Suurepärase ilmastiku- ja niiskusekaitse
- Kauakestvad värvitoonid

Omadused

- Veega lahjendatav
- Keskkonnasäästlik
- Kerge töödelda
- Katab suurepäraselt ümarad ja teravad nurgad
- Hästi koormust taluv
- Elastne

Sobivad aluspinnad

Puit, puitmaterjalid

Mineraalsed aluspinnad

- Telliskivi
- Betoon

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge

Baas 3: transparentne

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga. Baas 3 kasutada tumedate värvitoonide puhul ning ainult toonitud kujul Alpina ColorMix süsteemis.

Läikeaste

Siidjasmatt

Töövahendid / temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga või rulliga. MITTE pihustada!
Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealispind).
Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaja

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv 4-6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalmaid temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaja.

Kulu

10l piisab ca 80m² (ca 120 ml/m²) normaalselt imava sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt

Alpina Grundierung für Holz (Alpina puidukrunt)

Vahekiht

Alpina Wood Facade, lahjendada max 10% veega.

Lõppviimistlus

Alpina Wood Facade, vajadusel lahjendada max 10% veega.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, vesi, mineraalsed täiteained, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/c): 40 g/l. Käesolev toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d. Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 järgmist biotsiidset toimeainet: oktüül-isotiasolinoon (CAS 26530-20-1), karbendasiim (CAS 10605-21-7).



WOOD FACADE

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahtised murenenud osakesed ja ladestanud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kandev ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrduvad, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruuntida tootega Alpina Wood Facade, max 5% veega lahjendatult.

Puit/puitmaterjalid

Puit ja puitmaterjalid peavad olema täielikult kuivad. Saepuru ja lihvimistolm eemaldada. Värsked saetud ja lihvitud pinnad kruuntida tootega Alpina Grundierung für Holz (Alpina puidukruunt).

Betoon ja telliskivi

Mustad ning jahused betoonpinnad pesta mehaaniliselt harjates või survepesuriga. Väheimavad ja siledad pinnad kruuntida tootega Alpina Langlebige für Holzfassaden. Normaalselt või tugevalt imavatel pindadel teha kruunkiht tootega Alpina Grundierung (Alpina kruuntvärv).

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörida koheselt arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti, võib kahjustada soolestiku mikrofloorat. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse.

Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Pinnale kanda ainult rulli või pintsliga.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida kui ehitus- ja lammutuspraht.

Tehniline informatsioon nr 266 seisuga aprill 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.